

同時発表：
筑波研究学園都市記者会（資料配布）
文部科学記者会（資料配布）
科学記者会（資料配布）
宮城県政記者会（資料配布）



東北大学

約半世紀前に理論的に可能と予想された強誘電構造相転移を金属物質中に発見

解禁日：平成25年9月23日午前2時

配布日：平成25年9月20日午後2時

独立行政法人 物質・材料研究機構

国立大学法人 東北大学

概要

1. 独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝、以下 NIMS）超伝導物性ユニット強相関物質探索グループの山浦 一成主幹研究員（研究全般担当）は、オックスフォード大学物理教室のアンドリュー・ブースロイド教授（中性子線回折実験担当）と東北大学多元物質科学研究所の津田健治准教授（収束電子回折実験担当）と共同で、約半世紀前に理論的に可能と予想された構造相転移¹⁾を実験的に確認することに成功した。
2. 強誘電性とは、結晶中の微小な電気双極子（大きさが等しく、微小な距離だけ離れた正負一對の電荷）が構造変化を伴い自発的に整列して、さらにその向きを任意に反転させることができる特性である。物質によっては、常温で反転可能なため、強誘電体メモリー²⁾や光学素子³⁾の開発に有用であり、デバイス産業での用途は幅広い。さらに新用途を開拓し、次世代デバイスの開発を促進するためには、自発的に整列するメカニズムの解明や、多彩な強誘電体の開発が重要である。
3. 通常、結晶内に伝導電子⁴⁾が存在すると、電荷の分布が結晶内で偏ることができなくなるため、結晶表面に電荷が留まること（誘電分極）が不能になる。従って、実用的な強誘電体は例外なく優れた電気絶縁体であった。強誘電性を向上させるためには、伝導電子は、限りなく存在しないことが望ましかった。しかしながら、1965年に発表された構造相転移に関する理論的研究では、強誘電性を伴う構造相転移は、電気絶縁体のみで起こるのではなく、伝導電子を持つ合金や金属的な化合物中でも起こりうると予想された。この等価な構造相転移を便宜的に“金属強誘電転移”とした。この理論的な研究以降、“金属強誘電転移”を実験的に探索する努力が継続されたが、50年近く未確認であった。
4. 山浦らは、すでに広範な用途で強誘電体として利用されているニオブ酸リチウム (LiNbO_3)⁵⁾に着目し、同型の結晶構造と伝導電子を持つ未知物質を探索した。その結果、高温高压法⁶⁾でオスmium⁷⁾酸リチウム (LiOsO_3)の合成に成功し、ニオブ酸リチウムと同型の結晶構造と伝導電子を持ち、強誘電転移と等価な構造相転移を起こすことを確認した。結果として、これまで理論的にのみ可能とされた“金属強誘電転移”を、半世紀を経た今日、ようやく実験的に確認することに成功した。
5. この等価な構造相転移を詳細に研究することによって、自発的に電気双極子が整列するメカニズム（つまり強誘電構造相転移）について普遍的な理解が深まるだけでなく、新しい研究展開が可能になる。例えば、強誘電性を導く構造相転移と伝導電子が強く結合する未知物質が高温超伝導体となる可能性がある。今回の成果は、独立行政法人日本学術振興会最先端研究開発支援プログラム「新超電導および関連機能物質の探索と産業用超電導線材の応用」（中心研究者：細野 秀雄）の一環で得られた。本成果は、ネイチャー マテリアルズ（英: Nature Materials）で公表される予定である（平成25年9月23日午前2時（日本時間）、Web版公表予定）。

研究の背景

金属性の物質は伝導電子を持つため、電荷が偏って分布する誘電分極は原理的に発生しない。このため、強誘電体は例外なく電気的絶縁体であった。しかしながら、1965年にアンダーソンとブラント(両者ともベル研究所⁸⁾、当時)は、強誘電性を伴う構造相転移は、電気的絶縁体に限らず、伝導電子を持つ合金や金属的な化合物中でも、それと等価な構造相転移が可能であることを理論的に示した。この等価な構造相転移を、便宜的に“金属強誘電転移”とした。構造相転移の特徴から強誘電体としたが、伝導電子が存在するため、誘電分極は伴わないとした。

アンダーソンとブラントの研究以降、“金属強誘電転移”を探索する実験的努力が継続された。当初は、A15型超伝導体(Nb₃SnやV₃Siなど)で発見された、超伝導転移温度より僅かに高温側で生じる構造相転移が、“金属強誘電転移”に相当すると期待されたが、注意深い実験の結果、異なることが示された。また、パイロクロア型レニウム酸化物⁹⁾で発見された特異な構造相転移が“金属強誘電転移”であるかもしれないと指摘されたが、強誘電体の分極軸に相当する軸が存在しないため、正確には“金属強誘電転移”ではないと結論づけられた。最近では、酸素欠損を有するチタン酸バリウムの構造相転移が候補として研究されたが、否定的な実験結果が示された。従って、1965年の理論的研究以降、“金属強誘電転移”は、実験的に未確認であった。

成果の内容

ニオブ酸リチウム(LiNbO₃)は強誘電体として幅広い用途で利用されている。この強誘電体と同型の結晶構造を持つオスmium酸リチウム(LiOsO₃、図1a:結晶写真)は、NIMSで近年合成された新物質である(表1)。オスmium酸リチウムのリチウムイオンの分布は常温で熱的に乱れているため、各平均位置が、図1bに示すように2つに僅かに分離している。このため、結晶全体では、紙面と垂直方向に鏡を置いたような対称性を持つ。この結晶をマイナス130°C以下まで冷却すると、すべてのリチウムイオンが一方に収まるため、分布の乱れが解消され、図1cのように冷却前にあった鏡像対称性がなくなる。

一般に、結晶の対称性の低下を伴う構造転移と電気双極子の自発的な整列と誘電分極の発生には密接な関係がある。ニオブ酸リチウムの場合、結晶の融点(約1250°C)に近接したかなりの高温(約1160°C)で構造相転移が起こるため、この構造相転移と強誘電性発現の詳細を研究することが難しかった。同型構造の強誘電体タンタル酸リチウム(LiTaO₃)¹⁰⁾でも、約607°Cの高温で構造相転移が起こるため、実験上の難しさは変わらなかった。これらと比較すると、オスmium酸リチウムでは、同型構造の物質群の中で、最も低温(約マイナス130°C)で構造相転移が起こるため、実験上のメリットは大きく、研究の進展が期待できる。

オスmium酸リチウムの最も顕著な特徴は、ニオブ酸リチウム(バンドギャップ:約3.7 eV)やタンタル酸リチウム(バンドギャップ:約4.6 eV)が良質な電気絶縁体であること対照的に、極低温まで金属伝導性を保つことである。第一原理計算¹¹⁾によってオスmium酸リチウムの電子状態を検討した結果、金属伝導性は結晶の本質的な性質であることが明らかになった。ニオブ酸リチウムと同型構造の酸化物はこれまでに約20種類が合成されたが、金属伝導性を示すものはなかった。

オスmium酸リチウムの構造相転移を粉末中性子回折実験¹²⁾、収束電子回折実験¹³⁾により詳細に調べた結果、この構造相転移は、約半世紀前に理論的に予想された“金属強誘電転移”に相当することが明確になった。




図1：(a) オスミウム酸リチウムの結晶の光学顕微鏡写真と、(b) その結晶構造の模式図（常温と (c) マイナス 130°C以下の極低温）。緑／白丸は熱的に乱れたリチウムイオンの平均位置（2つに分離している）、緑丸はリチウムイオン、赤丸は酸素イオン、八面体の中心部分にオスミウムイオンがある。

表1：LiNbO₃型構造を持つ代表的な強誘電体の特性比較

	結晶の色	結晶構造	電気伝導性	バンドギャップ	構造相転移温度	比誘電率	合成年（研究機関）
LiNbO ₃	無色透明	三方晶系	絶縁体	3.7 eV	約 1160°C	85	1949年 (ベル研)
LiTaO ₃	無色透明	三方晶系	絶縁体	4.6 eV	約 607°C	52	1949年 (ベル研)
LiOsO ₃	黒色光沢	三方晶系	金属伝導体	—	約 -130°C	—	2013年 (NIMS)

波及効果と今後の展開

強誘電体の研究に関して、約半世紀前に可能とされた特異な構造相転移を、実験的に確認することに成功した。この成果は、高温高压法で合成された新物質を利用することによって達成された。オスミウム酸リチウムは金属伝導性を示すため、予想された通り、用途開発に重要な誘電分極は技術的に測定不能である（表1）。しかしながら、この特異な構造相転移を詳細に研究することによって、強誘電転移について普遍的な理解が深まるだけでなく、新しい研究展開が可能になる。例えば、強誘電性を伴う構造相転移が、伝導電子と強く結合すると、高温超伝導を導く可能性がある。これまで電氣的絶縁体に限られてきた強誘電体の研究を、金属的な物質を含む多様な物質系に展開することによって、斬新な機能性を持つ、これまでにない新材料シーズを開拓できる可能性がある。

用語解説

- 1) 構造相転移： 温度、圧力、電場、磁場などを変化させたときに起きる結晶などの固体の構造変化のこと。相転移の一つである。強誘電性の発現を伴う構造相転移には、変位型や秩序無秩序型など複数の転移モデルが知られている。実際の強誘電性を伴う構造相転移は、多くの場合、かなり複雑である。

- 2) 強誘電体メモリー： 強誘電体固有の性質を利用した不揮発性の記憶媒体。通常、強誘電体デバイスの分極反転時間はかなり短いため、高速の読み書き動作が期待できる。
- 3) 光学素子： 強誘電体の場合、レーザー素子や波長変換素子などの非線形光学材料として利用されている。
- 4) 伝導電子： 金属や半導体中で、電気伝導を担う電子。電位差によって駆動される。
- 5) ニオブ酸リチウム (lithium niobe oxide、化学式 LiNbO_3)： ニオブとリチウムと酸素の化合物であり、常温で化学的に安定である。商用品として入手可能である。強誘電体であり、非線形光学材料、圧電体などとして広範な用途が開発されている。
- 6) 高温高压法： 出発原料を詰めたカプセルを大型プレス等で数万気圧になるまで圧縮して、加熱処理する方法。未知物質の探索などに有効な合成方法。
- 7) オスmium (元素記号 Os)： 白金族元素の貴金属元素。原子番号は 76。
- 8) ベル研究所： 1925 年に設立された米国 AT&T 社 (当時) の研究所。現在は、アルカテル・ルーセント社の研究所としてニュージャージー州マレーヒルに位置する (Alcatel-Lucent Bell Laboratories)。これまで数学、物理学、人間行動科学、材料科学、コンピュータープログラミング理論などで革新的な研究成果を上げ、7つのノーベル物理学賞を獲得している。
- 9) パイロクロア型レニウム酸化物： レニウム (元素記号 Re) の酸化物でパイロクロア型構造を持つ。ここでは化学式 $\text{Cd}_2\text{Re}_2\text{O}_7$ の酸化物 (転移温度 1 K の超伝導体) を指す。一般に、パイロクロア型酸化物はペロブスカイト型酸化物について種類が多い。
- 1 0) タンタル酸リチウム (lithium tantalum oxide、化学式 LiTaO_3)： タンタルとリチウムと酸素の化合物であり、常温で化学的に安定である。商用品として入手可能である。強誘電体であり、非線形光学材料、圧電体などとして広範な用途が開発されている。
- 1 1) 第一原理計算： もっとも基本的な原理に基づく計算。特に、電子状態理論を使って電子分布を決め、物質の電磁気的狀態を計算することを非経験的電子状態計算と呼ぶ。
- 1 2) 中性子線回折法： 中性子線を線源とする回折法。結晶構造や磁気構造による回折現象を利用して、情報を得る。リチウムなどのような軽元素を含む結晶構造の場合、X線よりも中性子線の方が精度の高い情報を得やすい。
- 1 3) 収束電子回折法 (Convergent-Beam Electron Diffraction)： 結晶片の微小領域に電子線を円錐状に収束させて、回折パターンを観察する方法。平行入射電子線を利用する通常の電子線回折法より、多くの情報を得られる。特に、結晶の対称性の評価に有効である。

本件に関するお問い合わせ先

(研究内容に関すること)

独立行政法人 物質・材料研究機構

超伝導物性ユニット

主幹研究員 山浦 一成 (やまうら かずなり)

TEL : 029-860-4658 (直通)、FAX : 029-860-4674

E-mail : YAMAURA.Kazunari@nims.go.jp

国立大学法人 東北大学多元物質科学研究所

先端計測開発センター

准教授 津田 健治 (つだ けんじ)

TEL : 022-217-5374、FAX: 022-217-5373

E-mail : k_tsuda@tagen.tohoku.ac.jp

(報道担当)

独立行政法人 物質・材料研究機構

企画部門広報室

〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1

TEL : 029-859-2026、FAX : 029-859-2017

国立大学法人 東北大学多元物質科学研究所

総務課総務係

〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1

TEL : 022-217-5204、FAX : 022-217-5211